

TABELA DE RESULTADOS DOS TESTES EFECTUADOS PELA COUDELARIA DE ALTER À INCORPORAÇÃO DE GRANULADO CRIOGÉNICO, PRODUZIDO PELA RECIPNEU, EM PISOS PARA A PRÁTICA DE EQUITAÇÃO

ÂMBITO	AMBIENTE	
	ABERTO	FECHADO
DURAÇÃO DOS TESTES	5 MESES (MARÇO A JULHO 2005)	
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS TESTES	COUDELARIA DE ALTER - ALTER DO CHÃO	
PRODUTO TESTADO	GRANULADO DE BORRACHA CRIOGÉNICO PRODUZIDO PELA RECIPNEU GRANULADOS DE 6 A 12 mm	
DIMENSÃO PICADEIRO	20 X 60 m = 1200 m ²	16 X 32 m = 512 m ²
COMPOSIÇÃO PISO	AREIA 5 cm ESPESURA	AREIA 7 A 10 cm ESPESSURA
	GRANULADO CRIOGÉNICO RECIPNEU 3 cm ESPESSURA	
RESULTADOS	EFEITO ELÁSTICO (ELASTICIDADE DO PISO)	MUITO BOM
	EFEITO ANTI-COMPACTANTE	MUITO BOM
	ENVELHECIMENTO DO PISO	NÃO NOTADO
	EMIÇÃO DE POEIRAS / CHEIROS	1º MÊS: NOTADAS; SEQUITES: REDUÇÃO SIGNIFICATIVA
	HUMIDADE	AUMENTO EM 30% (A NECESSIDADE DE REGA DIMINUI APROXIMADAMENTE EM 1/3)
	DRENAGEM	MUITO BOA
	FLUTUABILIDADE	NÃO TESTADA (PLUVIOSIDADE INEXISTENTE NO PERÍODO)
	INTERACÇÃO COM O CAVALO	MUITO BOA
	INTERACÇÃO COM O CAVALEIRO	MUITO BOA
PRÁTICA	APLICAÇÃO	FÁCIL ESPALHAMENTO INICIAL MANUAL OU MECÂNICO
	MISTURA	FÁCIL ESPALHAMENTO INICIAL MANUAL OU MECÂNICO
RECOMENDAÇÃO	ESPESSURA DO GRANULADO CRIOGÉNICO 5 cm	
CONCLUSÃO	A INCORPORAÇÃO DO GRANULADO CRIOGÉNICO RECIPNEU EM PISOS DESTINADOS À EQUITAÇÃO É UMA PRÁTICA RECOMENDÁVEL PROPORCIONADORA DE BONS RESULTADOS, AUMENTANDO O CONFORTO PARA O CAVALO E PARA O CAVALEIRO E DIMINUINDO O RISCO DE LESÃO NOS ANIMAIS.	